



Béton ciré facile®

Fiche technique


Béton ciré facile.

Béton Ciré facile
La Safranière Quartier de
Voulonne
84220 Cabrières d'Avignon
Tél : +33 786 811 965
Mail : sav@beton-cire-facile.fr

5

Bouche-pores

Instructions d'usages

Tenir le produit hors de la portée des enfants.
Ne pas ingérer.
Pour la manipulation et l'application du produit, mettre des gants et des lunettes de protection.
En cas de contact avec les yeux :
Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette du produit.

Flacon vide pouvant être recyclé.

Date de conservation: 6 mois après la date de fabrication
Condition de stockage: entre 5°C et 30°C ne pas exposer au soleil



500 ML

www.beton-cire-facile.fr

Présentation du produit

Description

Le bouche-pores est un composé polymère acrylique transparent

Utilisations et domaines d'application

Le bouche-pores est particulièrement recommandé comme produit de prélaquage et s'applique sur le béton ciré de finition pour toute la série de nos Béton ciré. C'est un produit idéal et nécessaire pour éviter le ramollissement causé par les vernis polyuréthanes appliqués en finition du système Béton ciré facile. (Vernis de finitions W et S)

Propriétés

- Inodore
- Adhésion totale au support.
- Résistant à l'eau mais permettant le passage de l'humidité sous forme de vapeur, pouvant ainsi laisser respirer le substrat.
- Formation du film à partir de 3° C.
- Conserve ses propriétés après polymérisation à des températures comprises entre -25° C et 60° C
- Résiste aux rayons ultraviolets.
- Grande résistance à l'hydrolyse (même dans les ciments frais).

Mise en garde

- Ne pas utiliser sur des surfaces métalliques.
- Ne pas appliquer sur des surfaces humides.
- Ne pas appliquer à des températures inférieures à + 5°C.



+33(0)7 86 81 19 65



contact@beton-cire-facile.fr



www.beton-cire-facile.fr



Règles d'application

Préparation du support

Le béton ciré de finition doit être complètement sec et légèrement poncé. Toute poussière ou particule de saleté doit être enlevée avant d'appliquer le bouche-pores.

Application du produit

Agitez le flacon avant de l'utiliser et appliquez-le, selon les techniques classiques, à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un pistolet. En cas d'application en extérieure, protéger des pluies pendant au moins 12 heures. Le bouche-pores sèche en deux heures environ, selon les conditions environnementales. Il est important de bien étaler le produit en évitant toute accumulation de celui-ci car il peut provoquer des changements de ton ou des effets non désirés sur le rendu final.

La température d'application doit être comprise entre +5°C et + 35°C.

Consommation

De 80 à 110 grammes / m² par couche.

La contenance du flacon de bouche-pores contenu dans chaque kit a été spécialement conçu pour la surface commandée.

Nettoyage des outils

Les outils utilisés pour l'application doivent être nettoyés à l'eau et séchés avant toute utilisation.

Données techniques

Données d'identification du produit

Consistance	Fluide
Couleur	Transparent
Densité (g/cm ³)	Environ 1.01
Résidu sec (%)	Environ 15

Spécifications finales

VOC (Directive 1999/13/EC)	0.1g/litre
VOC (Carbone volatil)	M0



+33(0)7 86 81 19 65



contact@beton-cire-facile.fr



www.beton-cire-facile.fr



Données spécifiques

Informations d'hygiène et de sécurité

Le bouche-pores n'est pas classé comme dangereux selon la réglementation actuelle sur les mélanges. Pour toute information concernant les questions de sécurité dans l'utilisation, la manipulation, le stockage et l'élimination des résidus chimiques, les utilisateurs doivent consulter la version la plus récente de la fiche de sécurité du produit.

Les flacons vides doivent être éliminés conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les conditions de stockage

La durée de vie du produit est de 12 mois à compter de la date de fabrication, à condition qu'il soit conservé dans son emballage d'origine, dans un endroit sec et protégé des intempéries. La température de stockage doit être comprise entre +5°C et + 30°C.

Note

Les instructions d'utilisation sont établies en fonction de nos tests et de nos connaissances et ne sont pas contraignantes. Elles ne dispensent pas le consommateur de l'examen et de la vérification des produits en vue de leur utilisation correcte. La responsabilité de l'entreprise sera limitée à la valeur de la marchandise utilisée.



+33(0)7 86 81 19 65



contact@beton-cire-facile.fr



www.beton-cire-facile.fr

